

FICHA TÉCNICA

Bolsa 150 micras

Material: Poliamida y polietileno

Color: Transparente

Espesor: ± 150 µm

Características Técnicas	Valores	Tolerancia	Unidad de medida	Método de prueba
Espesor total	150	± 7,50	µm	Método Interno
Gramaje	145,4	± 7,27	gr/m ²	Método Interno
Permeabilidad O₂	43	± 2,15	cc/m ² /24h/atm	ASTM D 3985
Permeabilidad CO₂	186	± 9,30	cc/m ² /24h/atm	ASTM F 2476
Permeabilidad N₂	11	± 0,55	cc/m ² /24h/atm	ASTM D 1434
Permeabilidad H₂O	5	± 0,25	g/m ² *24h	ASTM F 1249
Temperatura de ablandamiento	90	/	°C	

Todos los datos informados deben considerarse como valores promedio resultantes de las pruebas realizadas en un número limitado de muestras.

Tenga en cuenta que es responsabilidad del usuario garantizar el alcance y la integridad de esta información, en relación con el uso particular que se le dará.